

Emder Dachpappenfabrik Arthur Hille GmbH & Co.KG

26723 Emden – Hessenstr.6-8

Telefon 04921 / 960 20 – Telefax 04921 / 61048

Email: HilleDachbaustoffe@t-online.de

Internet: www.hille-dachbaustoffe.de



PRODUKTDATENBLATT NACH DIN EN 13707

EMDAPLAN TERRA-SAN

Elastomerbitumen-Sanierungsschweißbahn gem. DIN EN 13707, DIN V 20000-201

Materialbeschreibung:

Wasserdichte Elastomerbitumen-Sanierungsschweißbahn als Ausgleichsschicht und Oberlage mit einem getränkten ge aus Polyestervlies 250 g/qm. Die Deckschichtmassen bestehen aus gefülltem Elastomerbitumen, unterseitig Polypropylen-Spezialvlies zum Erhalt der Dampfdruckausgleichsfläche, oberseitig mit Schiefersplitt bestreut (naturgrün, schieferblau, weiss, intensivrot, herbstbraun)

Anwendung / Verlegung:

Abdichtungssanierung von Flachdächern, Parkdecks, Terrassen, Tiefgaragen. Die EMDAPLAN TERRA-SAN ist ein hochwertiges Produkt mit hoher mechanischer Festigkeit, grosser Elastizität, hohem Rückstellvermögen. Die Bahn wird als Abdichtungsoberlage mit Dampfdruckausgleichseigenschaften eingesetzt.

Die EMDAPLAN TERRA-SAN beschiefert wird auf die zu sanierende Fläche aufgebracht, im Naht- und Stossbereich mit 8 – 10 cm Überdeckung. Durch die Verwendung des unterseitigen Spezialvlieses verschweißen nur die vorgesehenen Klebeflächen. Die Dampfdruckausgleichsfläche bleibt hierdurch erhalten. Auf die sichere Abdichtung im Stossbereich durch sorgfältiges Verschweißen ist zu achten. Nähte und Stösse versetzt anordnen. Dachdurchdringungen und Detailausbildungen sind gem. DIN 18531 auszuführen.

Der Einsatz eines Wickelkerns ist zu empfehlen. Austretendes Bitumen an den Überdeckungen ist sofort mit Splitt abzustreuen.

Im Einzelnen gelten die anerkannten Fachregeln des Zentralverbandes des deutschen Dachdeckerhandwerks.

Lieferformen: in Rollen 5,0 m x 1,0 m

Lagerung: stehend und geschützt vor UV-Strahlung und Hitze.
In kälteren Jahreszeiten sollen die Rollen erst kurz vor der Verarbeitung aus frostgeschütztem Lager zur Verarbeitung gelangen

Verpackung: 24 Rollen/auf Europaletten

Hinweise:

Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften für den Umgang mit offener Flamme sind zu beachten.

PRODUKTDATENBLATT NACH DIN EN 13707

EMDAPLAN TERRA-SAN

Zertifizierungsstelle 1724
 Zertifizierungsnummer WPK 061101
 06
 DIN EN 13707



Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung/Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	5,00
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,00
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Flächenbezogene Masse/Gewicht	DIN EN 1849-1	kg/qm	ca. 5,4
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	5,2
Wasserdichtigkeit	DIN EN 1928/B	kPa	≥ 100(24 Std.)
Verhalten bei Brand von außen	DIN V ENV 1187	-	bestanden
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1		KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1		KLF
Zugverhalten: max. Zugkraft längs/quer	DIN EN 12311-1	N/50 mm	800
Zugverhalten: Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-1	%	>35
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	KLF
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	KLF
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	-25
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+100
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	KLF
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD-Wert)	DIN EN 1931	m	KLF

KLF=keine Leistung festgestellt

Nationale Bezeichnung:
 Für den Einsatz in Dachabdichtungen nach DIN 18531
DO/E1 PYE-PV 200 S 5 gemäß DIN V 20000-201