

Ender Dachpappenfabrik Arthur Hille GmbH & Co.KG

26723 Emden – Hessenstr.6-8
26694 Emden – Postfach 1429
Telefon 04921 / 960 20 – Telefax 04921 / 61048
Email: HilleDachbaustoffe@t-online.de
Internet: www.hille-dachbaustoffe.de



PRODUKTDATENBLATT NACH DIN EN 13707

Hille NSK-U

**Unterlagsbahn mit selbstklebender Sicherheitsnaht für Holzschalung und auf anderen Holzwerkstoffen
gem. DIN EN 13707, DIN V 20000-201**

Materialbeschreibung:

Hille NSK-U ist eine Unterlagsbahn aus Polymerbitumen mit Glasgewebeeinlage und selbstklebender Sicherheitsnaht.

Anwendung / Verlegung:

Die Bahn Hille NSK-U wird für Flachdachabdichtungen als Unterlagsbahn z.B. für die Emdaplan AS 5 beschiefert und Emdaplast PYE-PV 200 S 5 beschiefert auf Untergründen, die eine mechanische Befestigung erfordern, eingesetzt.

Die Bahn Hille NSK-U wird lose auf die Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung) bzw. auf die vorhandene Abdichtung mit 8 cm Naht- und 12 cm Stossüberdeckung verlegt und im Naht- und Stossbereich mechanisch befestigt. Folie im Nahtbereich abziehen. Selbstklebende Naht mit geeigneter Rolle andrücken.

Anschließend wird die Naht mit Heissluft oder Handbrenner verschweisst. Die Querstösse ca. 12 cm überdecken und vollflächig verschweissen

Bei Nagelung im Mittenbereich oder bei Drittellinien sind die Nagelreihen mit Hille NSK-U Streifen zu überkleben.

Im Einzelnen gelten die anerkannten Fachregeln des Zentralverbandes des deutschen Dachdeckerhandwerks.

Lieferformen:

in Rollen 10,0 m x 1,0 m

Lagerung:

stehend und geschützt vor UV-Strahlung und Hitze.

In kälteren Jahreszeiten sollen die Rollen erst kurz vor der Verarbeitung aus frostgeschütztem Lager zur Verarbeitung gelangen

Verpackung:

20 Rollen, auf Europaletten

Hinweise: Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften für den Umgang mit offener Flamme sind zu beachten.
Entsorgung: Europäischer Abfallkatalog EWC-Nr. 17 03 02 Bitumengemische zur thermischen Verwertung

Hille NSK-U

Zertifizierungsstelle 1724
 Zertifizierungsnummer WPK 061101
 06
 DIN EN 13707



Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung/Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	10,00
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,00
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm/10m	≥ 20
Flächenbezogene Masse/Gewicht	DIN EN 1849-1	kg/qm	3,475
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	3,0
Wasserdichtigkeit	DIN EN 1928/B	kPa	≥100(24 Std.)
Verhalten bei Brand von außen	DIN V ENV 1187	-	Systemtest
Brandverhalten	DIN EN 13501-5	-	Klasse E – d2
Schälwiderstand der Fügenähte	DIN EN 12316-1	N/50 mm	≥ 35
Scherfestigkeit der Fügenähte	DIN EN 12317-1	N/50 mm	≥ 500
Zugverhalten: max. Zugkraft längs/quer	DIN EN 12311-1	N/50 mm	1000
Zugverhalten: Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-1	%	2
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	KLF
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	KLF
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	≥ -30
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+100
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	KLF
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD-Wert)	DIN EN 1931	m	KLF

KLF=keine Leistung festgestellt

Nationale Bezeichnung:
 Für den Einsatz in Dachabdichtungen nach DIN 18531(11/2005)
DU/E1 PYE KTG KSP 3 gemäß DIN V 20000-201