

**PRODUKTDATENBLATT NACH DIN EN 13707**

## **EMDAPLAST PYE-PV 200 S 5 Black Pearl**

**Elastomerbitumen-Schweißbahn gem. DIN EN 13707, DIN V 20000-201**

### **Materialbeschreibung:**

Wasserdichte Elastomerbitumen-Schweißbahn mit einer getränkten hochreissfesten Trägereinlage aus Polyestervlies 200 T (200 g/qm) bzw. Polyestervlies 250 B (250 g/qm). Die Deckschichtmassen bestehen aus gefülltertem Elastomerbitumen, unterseitig mit abschmelzbarer PE-Folie kaschiert und oberseitig mit einem hochwertigen schwarzen Granulat versehen.

### **Anwendung / Verlegung:**

Abdichtung von Flachdächern, Parkdecks, Terrassen und Tiefgaragen. Die EMDAPLAST PYE-PV 200 S 5 Black Pearl ist ein hochwertiges Produkt mit hoher mechanischer Festigkeit, grosser Elastizität und hohem Rückstellvermögen. Die Bahn wird als Abdichtungsoberlage eingesetzt.

Die EMDAPLAST PYE-PV 200 S 5 Black Pearl wird vollflächig, im Naht- und Stoßbereich mit 8-10 cm Überdeckung und im Lagenversatz zur 1. Abdichtungslage, aufgeschweisst. Im Stossbereich sind die Bahnen verdeckt mit einem Eckenschnitt zu versehen. Der Einsatz eines Wickelkerns ist zu empfehlen. Austretendes Bitumen an den Überdeckungen ist sofort mit Granulat abzustreuen.

Im einzelnen gelten die anerkannten Fachregeln des Zentralverbandes des deutschen Dachdeckerhandwerks.

**Lieferformen:** in Rollen 5,0 m x 1,0 m

**Lagerung:** stehend und geschützt vor UV-Strahlung und Hitze.  
In kälteren Jahreszeiten sollen die Rollen erst kurz vor der Verarbeitung aus frostgeschütztem Lager zur Verarbeitung gelangen. Paletten nicht übereinander stapeln.

**Verpackung:** 24 Rollen/auf Europaletten

### **Hinweise:**

Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften für den Umgang mit offener Flamme sind zu beachten.

Entsorgung: Europäischer Abfallkatalog EWC-Nr. 17 03 02 Bitumengemische zur thermischen Verwertung.

# EMDAPLAST PYE-PV 200 S 5 Black Pearl

2007-BPR-QUA-05/2006



Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung/Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	5,00
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,00
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Flächenbezogene Masse/Gewicht	DIN EN 1849-1	kg/qm	ca. 5,4
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	5,2
Wasserdichtigkeit	DIN EN 1928/B	kPa	≥ 100(24 Std.)
Verhalten bei Brand von außen	DIN V ENV 1187	-	Systemtest
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N/50 mm	KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N/50 mm	KLF
Zugverhalten: max. Zugkraft längs/quer	DIN EN 12311-1	N/50 mm	800
Zugverhalten: Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-1	%	35
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	KLF
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	KLF
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	-25
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+100
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	KLF
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD-Wert)	DIN EN 1931	M	KLF

KLF=keine Leistung festgestellt

Nationale Bezeichnung:

Für den Einsatz in Dachabdichtungen nach DIN 18531(11/2005)

DO/EI gemäß DIN V 20000-201