

26723 Emden – Hessenstr. 6-8
Telefon 04921 96020 – Telefax 04921 61048
E-Mail: HilleDachbaustoffe@t-online.de
Internet: www.hille-dachbaustoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Gumminoid R 500 besandet **Bitumendachbahn nach DIN 52128**

Materialbeschreibung:

Wasserdichte Bitumendachbahn nach DIN 52128, Trägereinlage aus Rohfilzpappe 500 g/qm. Die Deckschichtmassen bestehen aus gefüllertem Bitumen, beidseitig fein besandet.

Anwendung/Verarbeitung:

Abdichtungslage von untergeordneten Dachflächen wie Holzschuppen oder Unterständen.

Lieferformen: in Rollen 10,0 m x 1,0 m

Lagerung: stehend

Verpackung: 24 Rollen pro Palette

Technische Werte: R 500 besandet

Einlage: Rohfilzpappe 500 g/qm

Bruchwiderstand längs: 350 N
Bruchwiderstand quer: 200 N
Dehnung bei Bruch längs: 1,5 %
Dehnung bei Bruch quer: 2,0 %
Wärmebeständigkeit: + 70 °C
Kältebeständigkeit: 0 °C

Entsorgungshinweise: Baustellenabfälle gemeinsam mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbeabfall entsorgen