

Ender Dachpappenfabrik Arthur Hille GmbH & Co.KG

26723 Emden – Hessenstr.6-8
26694 Emden – Postfach 1429
Telefon 04921 / 960 20 – Telefax 04921 / 61048
Email: HilleDachbaustoffe@t-online.de
Internet: www.hille-dachbaustoffe.de



PRODUKTINFORMATION

Gumminoid R 500 besandet Bitumendachbahn nach DIN 52 128

- R 500 besandet

Materialbeschreibung:

Wasserdichte Bitumendachbahn nach DIN 52 128, Trägereinlage aus Rohfilzpappe 500 g/qm. Die Deckschichtmassen bestehen aus gefüllertem Bitumen, beidseitig fein besandet.

Anwendung:

Abdichtungslage von untergeordneten Dachflächen wie Holzschuppen, Unterständen.

Lieferformen:	in Rollen 10,0 m x 1,0 m
Lagerung:	stehend
Verpackung:	24 Rollen, auf Europaletten
Technische Werte:	R 500 besandet
Einlage:	Rohfilzpappe 500 g/qm
Bruchwiderstand längs:	350 N
Bruchwiderstand quer:	200 N
Dehnung bei Bruch längs:	1,5 %
Dehnung bei Bruch quer:	2 %
Wärmebeständigkeit:	+ 70 °C
Kältebeständigkeit:	0 °C

Entsorgungshinweise:

Baustellenabfälle gemeinsam mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbeabfall entsorgen.