

Ender Dachpappenfabrik Arthur Hille GmbH & Co.KG

26723 Emden – Hessenstr.6-8
26694 Emden – Postfach 1429
Telefon 04921 / 960 20 – Telefax 04921 / 61048
Email: HilleDachbaustoffe@t-online.de
Internet: www.hille-dachbaustoffe.de



PRODUKTINFORMATION

R 500 N **Nackte Bitumenpappe 500 Gr. nach DIN 52129**

- R 500 N

Materialbeschreibung:

R 500 N ist eine mit Bitumen getränkte Rohfilzpappe 500 Gr. und entspricht der DIN 52129.

Anwendung/Verarbeitung:

Die R 500 N wird vorwiegend im Bereich der Bauwerksabdichtung gemäss DIN 18195 verwendet.

Die Bahn wird mit 8 cm Naht- und Stossüberdeckung vollflächig im Giess- und Einrollverfahren mit Heissbitumen (Verbrauch ca. 1,5 – 2,0 kg/qm) aufgebracht. Die fertige Abdichtung ist mit einem Bitumen – Heissabstrich (Verbrauch ca. 1,5 – 2,0 kg / qm) zu versehen. Die Bahn ist nicht für Dachabdichtungen geeignet.

Lieferformen:	in Rollen 20,0 m x 1,0 m
Lagerung:	stehend
Verpackung:	28 Rollen, auf Europaletten
Technische Werte:	R 500 N
Einlage:	Rohfilzpappe 500 g/qm
Bruchwiderstand längs:	350 N
Bruchwiderstand quer:	200 N
Dehnung bei Bruch längs:	1,5 %
Dehnung bei Bruch quer:	1,5 %

Entsorgungshinweise:

Baustellenabfälle gemeinsam mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbeabfall entsorgen.